

ALPHA AQUA SI

Idrorepellente silossanico a base acqua. Conferisce ai supporti trattati un' elevata idrorepellenza



Idrorepellente silossanico a base acqua di alta qualità per superfici lapidee, mattoni a vista e cemento armato all' esterno.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione:

A base di resine silossaniche in soluzione acquosa, acqua e conservanti

Principali proprietà:

- Conferisce ai supporti trattati una spiccata idrorepellenza
- Mantiene pressoché inalterata la traspirabilità
- Natura non filmogena
- Non altera la colorazione
- Elevata penetrazione
- Non ingiallente
- Ottima resistenza agli alcali
- Indicato per la protezione di: mattoni a vista, cementi decorativi, cemento armato a vista, pietre arenarie e calcaree, pietre artificiali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:

Liquido fluido; pronto all'uso.

Massa volumica (densità):

0,99 ± 0,02 kg/l

Contenuto solido:

7 ± 1% in volume; 7 ± 1% in peso

Colorazione:

Incolore

Confezioni:

2,5 e 10 l

MODO DI IMPIEGO

Metodi di applicazione:

A pennello o a spruzzo a bassa pressione per nebulizzazione.

Diluizione:	Applicare il prodotto con il sistema bagnato su bagnato attendendo 15 minuti circa fra i cicli di impregnazione in base all'assorbimento.
Miscelazione:	Procedere dalle parti più basse dei supporti a salire. Pronto all'uso. Con nessun altro prodotto. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche e le qualità del prodotto.
Resa:	da 0,15 a 3 l/m ² in funzione dell'assorbimento dei supporti. Esempi: 0,25 – 0,50 l/m ² per calcestruzzo 0,50 – 1,00 l/m ² per calcestruzzo cellulare 0,40 – 0,60 l/m ² per pietra arenaria 0,15 – 3,00 l/m ² per laterizio faccia a vista
Condizioni ambientali per l'applicazione:	Temperatura: 10 - 25°C; Umidità relativa: max 85% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Resistenza all'acqua piovana:	Il prodotto è in grado di garantire un'ottimale idrorepellenza già dopo 36 – 48 ore dall'applicazione.
Condizioni dei supporti:	Devono essere perfettamente asciutti.
Pulizia degli attrezzi:	Con Acqua. Non gettare la vernice nello scarico, nemmeno quando si puliscono gli attrezzi usati per la verniciatura. Smaltire i resti di vernice presso il punto di raccolta locale per rifiuti domestici pericolosi, o contattando un'azienda autorizzata per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
Conservazione:	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Avvertenze:	ALPHA AQUA SI non è in grado di garantire l'ottimale impermeabilizzazione nel caso in cui le superfici interessate dovessero presentare lesioni di larghezza superiore a 300 µm. Per eventuali trattamenti su prodotti minerali (silicati e calce) occorre attendere almeno 15 giorni dopo la loro applicazione e comunque è sempre necessario eseguire una campionatura preventiva per verificarne la compatibilità e le eventuali alterazioni cromatiche. L'applicazione di un eccesso di prodotto o eseguita su supporti umidi può evidenziare alterazioni cromatiche dei supporti e sbiancamenti. Proteggere dalla pioggia le superfici trattate nelle prime 4 – 5 ore dall'applicazione. Non applicare su mattoni a vista già idrofobizzati o su manufatti interessati dalla presenza di umidità in genere o da risalita capillare. Si raccomanda l'utilizzo di teli ombreggianti da utilizzare sulle impalcature, a protezione dai raggi solari e da eventuali piogge. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc. dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Preparazione

Cemento armato a vista nuovo

- Attendere la totale stagionatura; eliminare i residui di olii disarmanti con idropulitura; attendere la totale essiccazione

Cemento armato a vista, opere in pietra naturale, cementi decorativi o mattoni faccia a vista sporchi e con muffe

- Rimozione dei microorganismi presenti con idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare una mano non diluita di ALPHA DESINFECTOR BP e attendere almeno 6 ore

Opere in pietra naturale, cementi decorativi o mattoni faccia a vista nuovi

- Rimozione delle eventuali incoerenze con idropulitura; attendere la totale essiccazione

Finitura

- Applicare ALPHA AQUA SI con il sistema bagnato su bagnato attendendo 15 minuti circa tra i cicli di impregnazione in base all'assorbimento

Nota:

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici "Conservare, Proteggere, Decorare con pitture all'esterno" e nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Idrorepellente silossanico a base acqua per superfici lapidee, mattoni a vista e cemento armato all'esterno (Tipo ALPHA AQUA SI).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:	Liquido fluido; pronto all'uso.
Massa volumica (densità):	0,99 ± 0,02 kg/l
Contenuto solido:	7 ± 1% in volume; 7 ± 1% in peso
Colorazione:	Incolore
Confezioni:	2,5 e 10 l

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Documento tecnico senza fini promozionali.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per le informazioni di pericolo.

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
T +39 0331 916611
F +39 0331 916635

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it
servizio.clienti@akzonobel.com



L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.